

## Antiolio

### Frontale

Carta da stampa lucida, ottimo punto di bianco, particolarmente indicata per stampe tipografiche, flexografiche e offset. Eccellente barriera antiolio.

Grammatura:	80 g/mq	Metodo ISO 536
Lucentezza R457:	83%	Metodo DIN 53145
Opacità:	90%	Metodo ISO 2471
Rugosità PPS H10 ws	150 µm*100	Metodo ISO 8791-4
Carico di rottura longitudinale	72 N/15mm	Metodo ISO 1924
Carico di rottura trasversale	45 N/15mm	Metodo ISO 1924
Kit test ws	9	Metodo TAPPI UM511
Kit test fs	8	Metodo TAPPI UM511

### Adesivo

Adesivo permanente in emulsione acquosa, indicato per applicazioni dove è richiesta una buona coesione ed un buon tack iniziale.

### Supporto

Carta glassine gialla release standard per etichette permanenti.

Grammatura:	62 g/mq	Metodo ISO 536
Spessore:	56 µm	Metodo ISO 534
Lisciatura poster. Ucs	550s	Metodo TAPPI T479
Trasparenza	49%	Metodo DIN 53147
Colore D-6500 x	0,377%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 y	0,397%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 Y	74%	Metodo DIN 5033
Umidità	6%	Metodo online

**IDEA** SRL

Via Giuseppe Varesi 21  
43126 Vicofertile, PARMA - ITALY  
Tel. +39 0521 673242 / 44  
Fax. +39 0521 673249



Cap. Soc. € 840.000 i.v. - C.C.I.A.A. Parma n. 176305  
P.IVA e Reg. Imp. di Parma n. 01754080347  
www.idea-paper.it - info@idea-paper.it