

## Termica Eco

### Frontale

Carta bianca senza legno trattata con una spalmatura termosensibile in grado evidenziare linee, immagini e codici a barre in nero e con buona resistenza all'umidità, grasso, olio e alcol.

Grammatura:	78 +/- 8 g/mq	Metodo ISO 536
Spessore:	85 +/- 8 µm	Metodo ISO 534
Lucido:	min. 75%	Metodo ISO 2470
Ruvidità:	min. 250 sec.	Metodo ISO 5627
Resistenza alla trazione MD/CD:	>3,7/>2,2 KN/m	Metodo ISO 1924/1
Resistenza allo strappo MD/CD	>400/>400	Metodo ISO 1974

### Adesivo

Adesivo permanente in emulsione acquosa indicato per applicazioni dove è richiesta una buona coesione e un buon tack iniziale.

### Supporto

Carta glassine bianca easy release per etichette in materiali plastici.

Grammatura:	62 g/mq	Metodo ISO 536
Spessore:	56 µm	Metodo ISO 534
Lisciatura poster. Ucs	550s	Metodo TAPPI T479
Trasparenza	49%	Metodo DIN 53147
Colore D-6500 x	0,377%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 y	0,397%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 Y	74%	Metodo DIN 5033
Umidità	6%	Metodo online

**IDEA** SRL

Via Giuseppe Varesi 21  
43126 Vicofertile, PARMA - ITALY  
Tel. +39 0521 673242 / 44  
Fax. +39 0521 673249



Cap. Soc. € 840.000 i.v. - C.C.I.A.A. Parma n. 176305  
P.IVA e Reg. Imp. di Parma n. 01754080347  
www.idea-paper.it - info@idea-paper.it