

## Vellum Termo Transfer

### Frontale

Carta Vellum super calandrato certificata per trasferimento termico, buon punto di bianco e buon contrasto di stampa. Le materie prime sono fibre di primaria qualità.

Grammatura:	73 g/mq	Metodo ISO 536
Spessore:	72 $\mu$	
Opacità:	85%	
Carico di rottura md	8,2 Kg/15mm	Metodo ISO 1924
Carico di rottura trasversale	4,1 Kg/15mm	Metodo ISO 1924

### Adesivo

Adesivo permanente in emulsione acquosa, indicato per applicazioni dove è richiesta una buona coesione ed un buon tack iniziale.

### Supporto

Carta glassine gialla release standard per etichette permanenti.

Grammatura:	62 g/mq	Metodo ISO 536
Spessore:	56 $\mu$ m	Metodo ISO 534
Lisciatura poster. Ucs	550s	Metodo TAPPI T479
Trasparenza	49%	Metodo DIN 53147
Colore D-6500 x	0,377%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 y	0,397%	Metodo DIN 5033
Colore D-6500 Y	74%	Metodo DIN 5033
Umidità	6%	Metodo online